

## TECHNISCHES MERKBLATT

# Barend Palm Treppen- & Parkettversiegelung

Artikelnummer: 85601, 85602

**Barend Palm Treppen & Parkett Versiegelung** ist ein seidenglänzender, wasserverdünnbarer, geruchsarmer Grund- und Decklack für strapazierfähige und wasserfeste Versiegelungen im Innenbereich. Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, dauerhaft elastisch und abriebbeständig. VOC Decopaint-konform.

### Anwendungsbereich:

Zur Erstbehandlung und Renovierung unbehandelter oder bereits lackierter Holz-, Parkett- und Korkböden sowie Treppenstufen und Handläufe. Auf inhaltsstoffreichen Hart- und Exotenhölzern bitte nur nach vorherigem Probeanstrich anwenden. Die Oberflächen entsprechen dem Lebensmittel und Bedarfsgegenstände-gesetz (der früheren DIN 53160 speichel- und schweißecht) und weisen eine gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel auf.

### Technische Daten:

<b>Aggregatzustand:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	produktspezifisch
<b>Geruch:</b>	arttypisch
<b>Siedepunkt:</b>	100 °C
<b>Flammpunkt:</b>	61 °C
<b>Dichte (bei 20 °C):</b>	1,014 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lösemittelgehalt:</b>	13 %, dest. Wasser: 57 %
<b>Festkörpergehalt:</b>	30%

### Verarbeitung:

Abgestufter Holzschliff mit den Körnungen 80/100 / 120 / 180. Je feiner der Schliff, desto geringer können Holzfasern durch das Wasser quellen. Die Fläche muss trocken, staub und fettfrei sein. Nicht unter +15° C Bodentemperatur versiegeln. Vor Gebrauch gut aufrühren. Den Lack mit einem weichen Flachpinsel oder einer mittelflorigen Microfaser- bzw. Nylonwalze dünn und gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung zwischenschleifen (Körnung 150), entstauben und den 2. und 3. Anstrich in gleicher Weise vornehmen.

**Trocknung:** Bei 20° C und normaler Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach ca. 8 . 12 h schleif- und überstreichbar. Schluss-schicht frühestens nach 12 h vorsichtig begehbar. Voll belastbar nach 8 . 10 Tagen. Auf gute Lüftung (keine Zugluft) achten.

**Werkzeugreinigung:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**Lagerung:** Produkt frostfrei und nicht unter +5° C bzw. über +30° C lagern. Original verschlossen 2 Jahre haltbar.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Schleifarbeiten Schutzmaske tragen.

### Empfehlung zur Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. den Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüsselnummer 080112, ChemVOCFarbV Grenzwert Kat.i/Wb 140g/l.. Dieses Produkt enthält maximal 132 g/l VOC.

### Gebindegrößen:

0,375 l, 0,75 l und 2,5 l Dosen

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

