

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Teaköl Spray

Artikelnummer: 86421

Barend Palm Teaköl-Spray bietet eine einfache Lösung zur Auffrischung von unbehandelten oder geölten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz. Nährt das Holz mit einem Wisch. Aufsprühen – Einwirken lassen – Abwischen – Fertig!

Inhaltsstoffe:

Das Spray enthält pflanzliche Öle ohne biozide Wirkstoffe.

Verarbeitung/Grundbehandlung:

Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Nicht unter 10° C verarbeiten. Holz dünn einsprühen und nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit überschüssiges Öl abwischen. Trocknen lassen. Anwendung 1 – 2 x wiederholen. Nach Bedarf frühzeitig nachölen.

Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Empfehlung zur Entsorgung.

Keine Ölreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Eintrocknete Produktreste zum Hausmüll geben, leere Dosen sind recyclebar.

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen..

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Treibgas: Dimethylether

Gebindegrößen:

400 ml Spraydose

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

