

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Leinölfirnis

Artikelnummer: 88550,

Barend Palm Leinölfirnis ist ein altbewährtes lösemittelfreies Anstrichmittel aus kaltgepresstem und gekochtem Leinöl.

Anwendungsbereich:

Zum Grundieren unbehandelter Hölzer im Innen- und Außenbereich, zum vorbeugenden Rostschutz auf Metall und zur Herstellung von Öl- und Künstlerfarben. **Barend Palm Leinölfirnis** dringt tief ins Holz ein. Das Holz bleibt atmungsaktiv, wasserabweisend und die charakteristische Farbe und Maserung des Holzes werden betont.

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht: ca. 0,93 g/ml.
Viskosität: ca. 30 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20 °C.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht unter 10° C verarbeiten. Hölzer mit feinem Schleifpapier anschleifen. Leinölfirnis mit einem Pinsel auftragen, nach ca. 5 . 10 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch abnehmen/verreiben. Trocknen lassen. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Als Grundierung auf Holz kann Barend Palm Leinölfirnis mit **Barend Palm Verdünnung 1 : 1** als Halböl gemischt werden. Ein bis zwei Mal dünn und gleichmäßig mit Leinölfirnis bearbeiten und überstehendes Öl jeweils nach einer halben Stunde mit einem Lappen entfernen (Sicherheitshinweise beachten!). Gut trocknen lassen. Metalloberflächen, die keine Rostschutzbehandlung benötigen, einmal sehr dünn mit Leinölfirnis einstreichen und gut trocknen lassen. Je nach Anwendung 2 . 4 Behandlungen durchführen.

Trocknung:

Trockenzeit bei 20° C und normaler Luftfeuchtigkeit auf leicht saugfähigen Untergründen nach 3-5 Stunden überstreichbar. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und hohem Materialauftrag verzögern den Trocknungsprozess.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung: Produkt frostfrei und nicht unter +5° C bzw. über +30° C lagern.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Empfehlung zur Entsorgung:

Keine Reste ins Abwasser entsorgen. Nur restenleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten zur Altfarben-Sammelstelle geben. Benutzte Lappen mit Wasser tränken und entsorgen. Selbstentzündungsgefahr.

Gebindegrößen:

250 ml PET-Flasche.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

