

## Hartöl weiß

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Atmungsaktiver und wasserabweisender Grund- und Endanstrich für strapazierte Holzfußböden im Innenbereich. Hartöl weiß macht insbesondere Weichhölzer und Kork unempfindlicher gegen Druck-, Abrieb- und Stoßbelastung da es verfestigend wirkt und trotzdem elastisch bleibt.
Anwendungsbereich	Zur weiß transparenten Grundierung von unbehandelten Fußböden aus Holz, Kork und OSB Platten sowie zur Grund- und Endbehandlung anderer, mäßig strapazierter Holzoberflächen im Innenbereich. Besonders empfehlenswert für helle Hölzer wie Fichte, Birke etc.
Zusammensetzung	Isoaliphate, natürliche pflanzliche Öle, Harze, Titandioxid., Eisenkomplex
Farbtöne	Weiß, transparent
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,5 ltr.
<b>Technische Daten</b>	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,89 g/ml.
Viskosität	Ca. 40 Sekunden (DIN-Becher 3mm) bei 20°C.
Flammpunkt	>62°C
Verbrauch	35–50 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben..
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 – 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 12-24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gut Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten und Teppiche erst nach 14 Tagen auflegen
chemVOCFarbV DIN EN 71/3	<600g/l. EU Grenzwert f /Lb 700g/l., minimal Filmbildende Lasuren. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe Untergrunderfordernisse	Unbehandelte oder geölte Böden aus Holz, Holzwerkstoffen, Kork, Tonfliesen. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Rauhe und bereits geölte Holzuntergründe sorgfältig schleifen Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher, Fußbodenbürste dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren.
Verdünnung Vorbehandlung	Verarbeitungsfertig eingestellt, Bei Bedarf mit biopin Verdünnung. Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben. Auf inhaltsstoffreichen Tropenhölzern wie z. B. Merbau und Teak oder anderen dunklen Hölzern nur nach Vorversuch verwenden. Rauhe Untergründe sorgfältig feinschleifen und bereits anderweitig behandelte Untergründe komplett abschleifen und auf Verträglichkeit prüfen.
Anstrichbau	Hartöl weiß dünn und gleichmäßig auftragen. Das Öl nach max. 10 Minute mit einem Lappen oder Polierpad gleichmäßig in die Oberfläche einarbeiten.
Nachbehandlung Nachbesserung geölter Oberflächen	Abgenutzte oder beschädigte Flächen säubern, leicht anschleifen und einfach mit Produkt getränkten Lappen auftragen und leicht verreiben. Bei jeder Überarbeitung von Hartöl weiß mit farblosen biopin Produkten z.B. Hartöl farblos, verringert sich der Weißgrad des Anstriches.
Reinigung und Pflege Werkzeugreinigung Produktentsorgung	Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern. Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung. Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

# Hartöl weiß

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Farbige Lasur kann in den ersten Tagen noch leicht abfärben.